



HYDRONOIR

Hydrofuge teinté pour produits anthracites

Préparation du support :

surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Si trace d'efflorescences (taches blanches), nettoyage avec un nettoyeur de fin de chantier. Pas de produit à base d'acide.

Application :

- Utilisation pur
- Secouer vigoureusement le produit avant utilisation (5 minutes)
- Température du support entre 10 et 30 °C – Ne pas appliquer par temps de pluie ou forte chaleur
- Application au pistolet à peinture (HVLP) :
 - Protéger les alentours
 - Application de bas en haut en 2 passages – NE PAS SURCHARGER
 - Temps de séchage entre chaque passage : en moyenne 15 minutes
- Application au pinceau ou rouleau
 - Protéger les alentours
 - Application de bas en haut en 2 passages au pinceau – NE PAS SURCHARGER - En cas de trace de pinceau homogénéiser au rouleau à poils courts
 - Temps de séchage entre chaque passage : en moyenne 30 minutes
- Séchage protéger 24 h – efficacité optimale après une semaine
- Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après usage

Stockage : endroit sec entre 5°C et 30 °C – à utiliser dans les deux mois

Consommation : 6 – 10 m²/l pour les deux couches et en fonction du support

Sécurité : port de gants en latex.

Si utilisation par pulvérisation port de lunettes de protection et de masque – protection de la peau

Ne pas mélanger avec un autre produit.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

Ne pas ingérer. En cas d'urgence : ORFILA N° : 01.45.42.59.59