



PremiumPrimer DG 27

Enduit de fond pigmenté et chargé de quartz pour enduits spéciaux

Avantages

- Favorisant l'adhérence
- Facile à appliquer
- Risque réduit d'éclaboussures



Produit

Couche de fond pigmentée, aqueuse, prête à l'emploi, pour l'extérieur et l'intérieur.

Composition

Liants organiques, sable de quartz, charges, eau, pigments.

Caractéristiques

- Liquide aqueux finement dispersé, prêt à l'emploi, sans solvant.
- Promotion de l'adhérence par réticulation avec le support.
- Unifie le comportement d'absorption du support.
- Le rétrécissement des pores réduit en partie la capacité d'absorption du support.
- La couche d'apprêt permet de réduire l'extraction de liant et d'eau par des matériaux de construction minéraux absorbants (supports) de manière à ce que le processus de durcissement de l'enduit de finition puisse se dérouler de manière optimale.
- La diffusion de la vapeur d'eau n'est pas affectée.
- Pigmenté en blanc, peut être teinté.
- La pigmentation élevée permet d'égaliser la couleur du support.

Application

- Préparation de base pour enduit pour les surfaces minérales.
- Comme égalisateur d'absorption et agent d'adhérence pour le revêtement ultérieur avec des enduits décoratifs minéraux ou pâteux.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1.73 kg/dm ³
Teneur en matières solides:	environ. 70 %
GISCODE:	BSW20
Valeur du pH:	environ. 9
Valeur µ:	environ. 150
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ;
COV: valeur réelle:	< 10 g/l
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	PremiumPrimer DG 27 5 kg blanc	PremiumPrimer DG 27 5 kg colorés	PremiumPrimer DG 27 20 kg blanc	PremiumPrimer DG 27 20 kg colorés
Rendement	environ. 20 m ² /seau	environ. 20 m ² /seau	environ. 80 m ² /seau	environ. 80 m ² /seau
Type de couleur	blanc	colorés	blanc	colorés
Consommation	environ. 0.25 kg/m ² Par couche (en fonction du support)	environ. 0.25 kg/m ² Par couche (en fonction du support)	environ. 0.25 kg/m ² Par couche (en fonction du support)	environ. 0.25 kg/m ² Par couche (en fonction du support)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



- Conditionnement** Seau en plastique, contenu 5 kg (64 seaux par palette = 320 kg)
Seau en plastique, contenu 20 kg (32 seaux par palette = 640 kg)
- Espace de stockage** Dans un seau fermé, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 24 mois. Fermer les récipients entamés immédiatement après usage et les utiliser si possible dans les 4 semaines.
- Assurance qualité** Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale certifié selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification s'applique à certains sites en Allemagne.
- Classification selon la loi sur les produits chimiques** Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).
- Surface** Les supports appropriés sont les enduits minéraux absorbants et autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, à condition qu'ils soient solides, porteurs, propres et secs. Les parties non adhérentes, les parties creuses et les anciennes couches de peinture doivent être entièrement éliminées, les enduits fortement dégradés doivent être décapés et remplacés. Les supports très sableux doivent être consolidés avec SanovaPrimer ou MultiPrimer. Le temps de repos du système d'enduit avant l'application de la couche de fond dépend de l'épaisseur d'application de l'enduit et des conditions climatiques prédominantes (mais au moins 7 jours). Il ne doit pas y avoir d'humidité sur le support. Les surfaces qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées par un masquage. En cas de risque de formation de taches dues à des colorants saignant du support (plaques de plâtre, nicotine, maculature, etc.), un traitement préalable avec SperrGrund est nécessaire.
- Traitement** Ne pas mélanger d'autres matériaux. Le cas échéant, une dilution régulière avec de l'eau jusqu'à 5 % peut être effectuée. Avant l'application, mélanger soigneusement avec un agitateur à vitesse lente. Appliquer PremiumPrimer DG 27 sur le support préparé, au pinceau ou au rouleau, sur toute la surface et de manière homogène. Le support doit être prétraité 24 heures avant l'application de l'enduit décoratif avec PremiumPrimer DG 27.
- Informations générales et notes** Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de prise.
- Protéger l'environnement des surfaces de revêtement, en particulier le verre, la céramique, la brique, la pierre naturelle, la peinture et le métal. Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives.
- Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées.
- Afin d'éviter les écarts de couleur, les besoins en matériaux pour un objet entier doivent être commandés en un seul lot (fiche technique OFS n° 25). En cas d'application sur l'ITE, la maçonnerie légère ou les enduits calorifuges, respecter les valeurs de référence de luminosité (HBW) (pas inférieures à 20). En cas de valeur inférieure, se renseigner sur les possibilités auprès du service de conseil en construction Baumit.
- Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C) ainsi que les dispositions particulières des «autorisations générales de la surveillance des chantiers» (abZ).**
- Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.